

Vloeibare pakking

Voor het afdichten van platte koppelingen en flensverbindingen van pompen, tandwielkasten, transmissies, differentiëlen en motoren.

28-10

Eenvoudige demontage,

Anaerobe pakking voor metalen, om vlakke oppervlakken en flensverbindingen van pompen, versnellingsbakken, tandwielkasten, differentiëlen, motorflenzen af te dichten. Het vervangt voorgevormde pakkingen, maakt grotere verwerkingstoleranties mogelijk, zorgt voor metaal-op-metaal contact en kan met normaal gereedschap worden gedemonteerd. Het vormt een elastische film, bestand tegen trillingen, temperatuur van -55 ° C tot + 150 ° C, industriële oliën en vloeistoffen, gassen, LPG, koolwaterstoffen, water.

59-10

Hoge temperatuur, vult brede groeven

Anaerobe pakking voor metaal om pakkingen te vormen tussen stijve flensoppervlakken met hoge koppelingstolerantie, uitgerust met een hoge hittebestendigheid. Voor het afdichten van versnellingsbakken, tandwielkasten, differentiëlen, pomp- en motorflenzen.

Het is bestand tegen trillingen, temperatuurveranderingen, perslucht, water, gas, LPG, oliën, brandstoffen en verschillende chemische middelen.

Afgedichte koppelingen kunnen met normaal gereedschap worden gedemonteerd.

59-30

Hoge temperatuur siliconen

1 component siliconenkitlijm met azijnzuurverknoping, polymeriseert door reactie met luchtvochtigheid. Geschikt voor het afdichten van versnellingsbakken, tandwielkasten, differentiëlen, pompflenzen, motoren en compressoren, leidingen voor hete vloeistoffen.

Het vormt een elastische pakking en is bestand tegen trillingen, plotselinge veranderingen in temperatuur, gas, LPG, oliën, water en verschillende chemische middelen.

Het behoudt zijn afdichtingseigenschappen in het temperatuurbereik van - 60 °C tot + 250 °C met pieken tot +300 °C.

Afgedichte koppelingen kunnen met normaal gereedschap worden gedemonteerd.